


Fiche technique du tissu Klimagiel Premium - Bs1d0

Couleurs disponibles



Composition		Épaisseur	Largeur	Poids
PSE	94%	≥ 0,15 millimètres	150cm +/- 1cm	110 gr/m2 +/- 5%
PU	6%			
Allongement à la rupture			Résistance à la traction	
UNI 4818PT. 6°			UNI 4818PT. 6°	
Chaîne	Trame		Chaîne	Trame
≥ 20 %	≥ 25 %		≥ 800 N/5cm	≥ 600 N/5cm
Titre Fil			Résistance à la déchirure	
UNI 4818PT. 9°			UNI 4818PT. 9°	
Chaîne	Trame		Chaîne	Trame
150 D	150 D		≥ 40N	≥ 30N
Résistance au feu	garantie	Températures maximales et minimales d'utilisation	Nettoyage	
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	10 ans avec un maximum de 20 cycles de lavage	-30°C / +180°C	Lavable avec obligation de respecter les consignes de lavage Klimagiel	
Bs1d0				

possibilité de créer des gaines avec

- lumières intérieures,
- sérigraphiées avec les imprimés de votre choix,
- anneaux de raidissement.

